

Versione 1 - Luglio 2022

SILIKON-FASSADENFARBE Base



Descrizione del prodotto

Caratteristiche:

- Base per colorazione
- Pittura per facciate elastica e resistente alle intemperie, a base di resine siliconiche
- Resistente alla pioggia battente e idrorepellente, grazie al legante a base di resine siliconiche
- Diffusione al vapore molto elevata
- Effetto autopulente: grazie alla superficie idrorepellente, l'acqua con le particelle di sporco scorre lungo la superficie e non si deposita nelle cavità
- Può essere utilizzata su tutti i sottofondi minerali, sulle pitture a base di resine siliconiche e su dispersioni e intonaci (ad eccezione dei rivestimenti elastici)
- Indicata anche per il ripristino di sistemi di isolamento a cappotto
- Grande varietà di tinte
- Copertura eccellente
- Elevata resistenza del film a funghi e alghe

Materiale

Campi d'impiego: Per esterni, su intonaci, murature in mattoni e arenarie calcaree nuove e preesistenti. Applicabile su rivestimenti

portanti a base di silicati, dispersioni di silicati, resine siliconiche e dispersioni.

Legante: Dispersione speciale di resine siliconiche

Tinta: Base 1 / base 3

Residuo secco: Base 1: ca. 71 %

Base 3: ca. 62 %

Peso specifico: Base 1: 1,60 g/cm³

Base 3: 1,46 g/cm³

pH: Base 1: ca. 8

Base 3: ca. 8

Diluente acqua

Viscosità: Leggermente tixotropico

Diffusione al vapore: S_D = 0,023 m secondo DIN 52615 Classe V1 (alto)

Coefficiente di assorbimento W24:

d'acqua:

 W_{24} : ca. 0,035 kg/m² • $h^{1/2}$

classe W3 (basso)

Eventuali sfumature possono causare scostamenti nelle caratteristiche tecniche.





Amonn Profi Color Srl Pag. 1/3

RED PANDA® SILIKON-FASSADENFARBE Base

Proprietà tecniche del rivestimento

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo (airless). Non applicare il prodotto in caso di esposizione solare intensa, vento forte,

temperature estive elevate, livelli altissimi di umidità, nebbia o pioggia. All'occorrenza, applicare reti o teli da

ponteggio. Prestare attenzione a eventuali gelate notturne.

Supporto: deve essere pulito, asciutto e portante. All'occorrenza pretrattare con RED PANDA* HYDRO-HAFT- &TIEFGRUND.

Per il pretrattamento del sottofondo e l'applicazione, attenersi al regolamento VOB, parte C, DIN 18363 e alle

relative schede tecniche BFS.

Ciclo di verniciatura: Mano di fondo non diluita oppure diluita con max. 5% di acqua. Mano di finitura non diluita.

Consumo per mano: ca. 200 ml/m² su sottofondo liscio (all'occorrenza, effettuare una verifica con un'applicazione di prova).

Temperatura di applicazione: Min. + 5 °C per l'aria e il supporto durante l'applicazione e l'essiccazione.

Essiccazione: a circa + 20 °C e 65% di umidità relativa dopo circa 8-10 ore in superficie e sovraverniciabile. Con umidità elevata,

temperature basse e ventilazione ridotta, i tempi di indurimento ed essiccazione si allungano.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, prevedere misure di protezione adeguate (ad es. protezione contro

la pioggia) per le facciate da trattare o appena trattate.

Colorazione: Con coloranti siliconici generalmente reperibili in commercio. Eventuali sfumature possono causare scostamenti

nelle caratteristiche tecniche, anche per quanto concerne i conservanti.

Stabilità del colore: agenti atmosferici, umidità, raggi UV e incrostazioni possono modificare la superficie del rivestimento. Possono verificarsi variazioni cromatiche. Il processo di trasformazione è dinamico ed è influenzato dalle condizioni climatiche e dall'esposizione. Trovano applicazione i regolamenti, le schede tecniche e altri documenti nazionali attualmente vigenti.

Accuratezza cromatica: le condizioni atmosferiche e dell'oggetto/manufatto influiscono sull'accuratezza cromatica e sull'uniformità della tinta. In ogni caso, evitare le seguenti condizioni:

a. capacità di assorbimento irregolare del supporto

b. supporto con gradi di umidità variabili

c. in alcuni punti alcalinità estremamente diversa e/o sostanze rilasciate dal supporto

d. irraggiamento solare diretto, con formazione d'ombra ben definita sulla superficie ancora umida.

Dilavamento degli additivi: in caso di rivestimenti non ancora del tutto asciutti, l'azione di agenti atmosferici (quali condensa, nebbia o pioggia) può provocare la fuoriuscita di additivi dal rivestimento e il loro deposito sulla superficie. L'effetto sarà più o meno visibile, in base all'intensità della tinta. Ciò tuttavia non influisce sulla qualità del prodotto. Tali effetti spariscono in caso di ulteriore esposizione agli agenti atmosferici.

Colorabile con mescolatrice; stabilità del colore B, gruppo 1-3 (in base alla tonalità) in conformità alla scheda tecnica BFS n. 26

Pulizia degli attrezzi: Con acqua, subito dopo l'uso.





Amonn Profi Color Srl Pag. 2 / 3

RED PANDA® SILIKON-FASSADENFARBE Base

Informazioni generali

Stoccaggio: in luogo fresco, al riparo dal gelo.

Durata: Min. 12 mesi dalla data di riempimento (vedi linguetta) nel contenitore originale chiuso, conservato in maniera

corretta e adeguata.

Confezione: Base 1: 12,5 | / 5 |

Base 3: 11,9 | / 4,75 |

Ingredienti secondo la direttiva

VdL RL01:

Dispersione di resine sintetiche, speciale emulsione di resina siliconica, pigmento bianco (non contenuto in Base

3), carbonato di calcio, silicati, acqua, additivo per la protezione del film, additivi, conservanti, BIT/MIT.

Sicurezza: Attenersi alla scheda dati di sicurezza e alle indicazioni.

Codice prodotto: BSW50

Valore limite UE: Valore limite UE per il prodotto cat. A/c: 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 40 g/l di composti organici

volatili (VOC).

Smaltimento: Smaltire nei centri di riciclaggio solo i contenitori perfettamente puliti. I residui di materiale possono essere smalti-

ti secchi come rifiuti da cantiere o indifferenziati. Conferire i contenitori con residui liquidi di materiale presso un

apposito centro di raccolta per vernici di scarto.

Istruzioni per l'uso e avvertenze in conformità a CLP:

RED PANDA* SILIKON-FASSADENFARBE può essere fornito con un conservante del film ad azione alghicida e fungicida; pertanto deve essere utilizzato solo all'esterno. I conservanti impiegati minimizzano e ritardano il rischio di formazione di alghe e funghi. Le pitture per facciate con conservante del film devono essere applicate con uno strato sufficientemente spesso. Si raccomanda l'applicazione di almeno due mani. Allo stato dell'arte, non possono essere esclusi a priori attacchi di alghe o funghi (si veda scheda tecnica BFS n. 9, sezione 6.1, ultimo capoverso). Può provocare reazioni cutanee allergiche. In caso di consultazione medica, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta. Attenzione! In caso di nebulizzazione possono formarsi pericolose goccioline inalabili. Non respirare i vapori o le nebulizzazioni. In caso di applicazione a spruzzo, utilizzare un filtro combinato A2/P2. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare accuratamente con abbondante acqua e sapone. Togliere i vestiti contaminati e lavarli prima del successivo utilizzo. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative locali. Indossare guanti e protezioni per occhi e viso. Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one / 2metil-2H-isotiazol-3-one (3:1).

Non gettare il prodotto e i suoi residui nelle fognature, nelle acque di superficie o nel terreno. Non versare l'acqua utilizzata per pulire gli attrezzi da lavoro sporchi nel terreno o nelle acque di superficie. Utilizzare il prodotto in maniera sicura. Prima dell'uso, leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Questa pittura contiene un prodotto biocida con proprietà alghicide e fungicide (alghicidi e fungicidi). Principi attivi: 2-octil-2H-isotiazol-3-one, diurone, zinco piritione. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Per assistenza in caso di allergia all'isotiazolinone contattare il numero: +49(0)2058/789-0.





Amonn Profi Color Srl